

FERRO 40

Exotermický krycí zásyp s velmi dobrými izolačními vlastnostmi po vyhoření. Vhodný pro ošetření hladiny všech druhů kovů odlévaných s licími teplotami přes 1200 °C.

Technická data: Al kovový min. 15 %
sypná hmotnost cca 1,40 g/cm³
zrnitost 0 -1 mm

Doporučené dávkování:	
Průměr ošetřené plochy	Dávka
mm	kg
100	0,2
150	0,5
200	0,9
250	1,7
300	2,5
350	3,5
400	4,5
450	6
500	8
550	10
600	12

Vlastnosti: Vysoký tepelný výkon.
V průběhu exotermické reakce se ze zásypu vytvoří pevná křusta, která má dobré izolačními parametry.
Vyšší vývin kouře.

Použití : Velmi široký rozsah použití je docílen vysokým tepelným výkonem, vysokou citlivostí a současně dobrými izolačními vlastnostmi po vyhoření při dodržení doporučeného dávkování. Lze použít pro všechny druhy kovů, odlévaných s licí teplotou nad 1200°C.

Balení : Papírové pytle po 25 kg na dřevěné paletě, max. 1000 kg/paleta.

Skladování: Exotermická směs II. třídy, teplota zápalu nad 600°C, suché skladování a přeprava

Skladovatelnost: 6 měsíců.

Údaje odpovídají našim dnešním znalostem a zkušenostem. Obsah je vzhledem k mnoha možnostem použití nezávazný. Toto platí i pro případné nároky třetích stran.